

CALIFORNIA er en fuldnarvet semi anilin læder med kraftig struktur. Tilbydes i en bred moderne, international farveskala. Synlige insektbid og lægte sår bidrager til læderets eksklusive udseende. Kromgarvet - fremstillet uden brug af PCP og CFC som er skadeligt for miljøet.

Teknisk specifikation:
Råvarer: Narvlæder fra europæiske råhuder. Alt CAMO læder er gennemfarvet og testet ved Teknologisk Institut i Danmark.

Brandtest: Materialet opfylder krav ISO 8191:1 Butangas.
ISO 8191: Glødende cigaret EN 1021 1&2 California 117 og IMO A652 (16).

| | Test resultat | Anbefalede værdier | Metode |
|--|----------------|--------------------|------------------------|
| Tykkelse: 1,3 - 1,5 mm. | | | |
| Tør, bøjningsholdbarhed / antal gnidninger | Over 200.000 | 20.000 | DS/EN ISO 5402 |
| Lysægted | Over 7 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Gnidægted, tør, farveændringer, 500 gnidninger | 5 Blank effekt | 4 | ISO 11640 |
| Gnidægted, tør, afsmitning, 500 gnidninger | 4-5 | 4 | ISO 11640 |
| Gnidægted, våd, farveændringer, 250 gnidninger | 4 | 3 | ISO 11640 |
| Gnidægted, våd, afsmitning, 250 gnidninger | 2 | 3 | ISO 11640 |
| Gnidægted, sved, farveændringer, 80 gnidninger | 4-5 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Gnidægted, sved, afsmitning, 80 gnidninger | 2 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Overfladeægted | 8,2 N/10 mm | 2 N/10 mm | ISO 11644 |

CALIFORNIA is a full grain semi aniline leather with a rich feel. The leather is available in a large extensive shade card. Visible insect-bites and scars from healed wounds add to the exclusive look of the leather. Chrome tanned and produced without the use of PCP and CFC which are damaging to the environment.

Technical Specification:
Raw material: Grain leather from European raw hides. All CAMO leather is dyed through and tested at Technological Institute in Denmark.

Flame Resistance: The material fulfills the requirement according to 8191:1 Butane Gas flame. ISO 8191: Smouldering cigarette, EN 1021 1&2 California 117 and IMO A652 (16).

| | Test Result | Recommended Values prEN 13336 | Method |
|---|--------------------|-------------------------------|------------------------|
| Thickness: 1,3 - 1,5 mm. | | | |
| Dry flexing resistance/ number of motions | More than 200.000 | 20.000 | DS/EN ISO 5402 |
| Fastness to light | Higher than 7 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Rubbing resistance, dry, colour changes, 500 rubbings | 5 Polishing effect | 4 | ISO 11640 |
| Rubbing resistance, dry, smudging, 500 rubbings | 4-5 | 4 | ISO 11640 |
| Rubbing resistance, wet, colour changes, 250 rubbings | 4 | 3 | ISO 11640 |
| Rubbing resistance, wet, smudging, 250 rubbings | 2 | 3 | ISO 11640 |
| Rubbing resistance, perspiration, colour changes, 80 rubbings | 4-5 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Rubbing resistance, perspiration, smudging, 80 rubbings | 2 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Adhesion of finish | 8,2 N/10 mm | 2 N/10 mm | ISO 11644 |

Bei **CALIFORNIA** handelt es sich um ein vollnarbiges Semi-Anilin-Leder mit kräftiger Struktur, das in einer Vielfalt von modernen, international ansprechenden Farben erhältlich ist. Chromgegerbt – ohne Einsatz der umwelt-schädlichen Stoffe PCP und CFC.

Warendeclaration:
Rohstoff: Narbleder aus europäischen Rohhäuten. Alle CAMO-Leder sind durchgefärbt und vom Technologischen Institut in Dänemark getestet.

Test auf Entzündbarkeit: Das Material erfüllt die Anforderungen nach ISO 8191:1 (Butangas). ISO 8191: glühende Zigaretten – EN 1021 1&2 California 117 und IMO A652 (16).

| | Testergebnis | Empfohlene Werte | Methode |
|--|----------------|------------------|------------------------|
| Stärke: 1,3 - 1,5 mm. | | | |
| Trocken, Biegefestigkeit / Anzahl der Abriebversuche | Über 200.000 | 20.000 | DS/EN ISO 5402 |
| Lichtechtheit | Über 7 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Reibechtheit, trocken, Farbveränderungen, 500 Abriebversuche | 5 Glanzeffekte | 4 | ISO 11640 |
| Reibechtheit, trocken, Abfärben, 500 Abriebversuche | 4-5 | 4 | ISO 11640 |
| Reibechtheit, nass, Farbveränderungen, 250 Abriebversuche | 4 | 3 | ISO 11640 |
| Reibechtheit, nass, Abfärben, 250 Abriebversuche | 2 | 3 | ISO 11640 |
| Reibechtheit, Schweiß, Farbveränderungen, 80 Abriebversuche | 4-5 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Reibechtheit, Schweiß, Abfärben, 80 Abriebversuche | 2 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Oberflächenechtheit | 8,2 N/10 mm | 2 N/10 mm | ISO 11644 |

CALIFORNIA est un cuir pleine fleur à finition semi-aniline et à structure dense. Existe dans une vaste gamme de coloris internationaux. Les piqûres d'insecte apparentes et les cicatrices contribuent à l'apparence exclusive de ce cuir. Chromé, tanné sans utiliser de PCP et CFC qui sont nocifs pour l'environnement.

Spécification technique:
Matière première: Cuir fleur provenant de peaux vertes d'Europe.
Tous les cuirs CAMO sont colorés et testés à l'Institut technologique du Danemark.

Allumabilité :
Le cuir répond aux exigences des normes ISO 8191:1 sur le gaz butane, ISO 8191 sur les cigarettes en combustion, EN 1021 1&2, California 117, et IMO A652 (16)

| | Rapport d'essai | Valeurs recommandées | Méthode |
|---|-----------------|----------------------|------------------------|
| Épaisseur: 1,3 - 1,5 mm | | | |
| Sec, solidité au pliage / nombre de frottements | Plus de 200.000 | 20.000 | DS/EN ISO 5402 |
| Solidité à la lumière | Plus de 7 | 4 | EN ISO 105-B02 |
| Solidité au frottement translatif, sec, altération des couleurs, 500 frottements | 5 Effet luisant | 4 | ISO 11640 |
| Solidité au frottement translatif, sec, déteinte, 500 frottements | 4-5 | 4 | ISO 11640 |
| Solidité au frottement translatif, humide, altération des couleurs, 250 frottements | 4 | 3 | ISO 11640 |
| Solidité au frottement translatif, humide, déteinte, 250 frottements | 2 | 3 | ISO 11640 |
| Solidité au frottement translatif, sueur, altération des couleurs, 80 frottements | 4-5 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Solidité au frottement translatif, sueur, altération des couleurs, 80 frottements | 2 | 3 | ISO 11640 ISO 11641 |
| Solidité du finissage | 8,2 N/10 mm | 2 N/10 mm | ISO 11644 |

