

# BIZON – Korrigeret læder

## Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5m<sup>2</sup>

Tykkelse: 1,2-1,4mm

Råvarer: Oversøiske råhuder

Garvning: Kromgarvet



	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥7
Gnid ægthed – tør, farveændringer, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	5
Gnid ægthed – tør, afsmitning, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	4
Gnid ægthed – våd, farveændringer, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640	4
Gnid ægthed – våd, afsmitning, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640	2-3
Gnid ægthed – sved, farveændringer, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	4-5
Gnid ægthed – sved, afsmitning, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	3-4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	6,0 N/10mm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥200.000

### Brandtest:

Artiklen opfylder følgende krav:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117

Alt CAMO læder er gennemfarvet og produceret uden brug af PCP og CFC.

Intet af vores læder indeholder krom VI.

Alle artiklerne overholder normerne for REACH erklæringen.