

ANDORRA – semi anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5m²

Tykkelse: 1,0-1,2mm

Råvarer: New Zealandske råhuder

Garvning: Kromgarvning



	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02 / IUF402	3
Gnid ægthed – tør - 300 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Gnid ægthed – våd - 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Gnid ægthed – sved - 30 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644 IUF 470	≥ 3,5 N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402 / IUP 20	≥ 30.000
Rivstyrke	IUP 40 / UNI EN ISO 3377-1	≥ 20N

Brandtest:

Artiklen opfylder følgende krav:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117

Alt CAMO læder er gennemfarvet og produceret uden brug af PCP og CFC.

Intet af vores læder indeholder krom VI.

Alle artiklerne overholder normerne for REACH erklæringen.