

## ANDORRA – Semi Anilin læder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 1,0-1,2 mm

Råvarer: New Zealandske råhuder

Garvning: Kromgarvning

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02 / IUF402	3
Gnidægthed, tør, 300 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Gnidægthed, våd, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Gnidægthed, sved, 30 gnidninger	DIN EN ISO 11640 / IUF 450	≥ 4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644 IUF 470	≥ 3,5 N/cm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402 / IUP 20	≥ 30.000
Rivstyrke	IUP 40 / UNI EN ISO 3377-1	≥ 20N

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.  
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852 1991 Sec. 4 NI/0-1

California T.B. 117-2013 section 1