

SCANDINAVIAN – Semi Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,5 m²

Tykkelse: 1,1-1,3 mm

Råvarer: Sydtyske råhuder

Garvning: Kromgarvet

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥4
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3/4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3/4
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	50.000
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	≥2 N/10mm
Rivstyrke	UNI EN ISO 3377-1	≥20 N/mm

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2

BS 5852 1991 Crib 5

California T.B. 117-2013 section 1