

SYDNEY – Let Korrigeret Semi Anilin

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,2 m²

Tykkelse: 0,9-1,1 mm

Råvarer: Narvlæder af Australske, New Zealandske eller europæiske råvarer.

Garvning: Kromgarvet

	Metode	Testresultat
Lysægthed	IUF 402 / DIN EN ISO 105-B02	5
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 150 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, sved, 80 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	≥4
Overfladeægthed	IUF 470 / DIN EN ISO 11644	3,5 N/Cm
Rivstyrke	IUP 40 / UNI EN ISO 3377-1	≥20 N
Bøjningsholdbarhed	IUP 20 / DIN EN ISO 5402	30.000

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117-2013 section 1