

ALABAMA – Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 6,0 m²

Tykkelse: 1,1-1,3 mm

Råvarer: Sydtyske råhuder

Garvning: Kromgarvning

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	3
Gnidægthed, tør, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, våd, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, sved, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N/mm
Flexometer	DIN EN ISO 5402-1	≥20.000
PH-Værdi	DIN EN ISO 4045	≥3,3

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.

Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

California T.B. 117-2013 section 1

UNI EN ISO 1021 – 1/2