

BARI – Vintage Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5 m²

Tykkelse: 0,9-1,1 mm

Råvarer: New Zealandske råhuder

Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Lysægthed	IUF 402 / DIN EN ISO 105-B02	3
Gnidægthed, tør, 50 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	4
Gnidægthed, våd, 10 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	4
Gnidægthed, sved, 10 gnidninger	IUF 450 / DIN EN ISO 11640	4
Rivstyrke	IUF 40 / DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Overfladeægthed	IIUF 470 / UNI EN ISO 11644	≥3,50 N/cm

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.