

BIZON – Korrigeret læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5 m²

Tykkelse: 1,2-1,4 mm

Råvarer: Oversøiske råhuder

Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥7
Gnidægthed, tør, farveændringer, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	5
Gnidægthed, tør, afsmitning, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	4
Gnidægthed, våd, farveændringer, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640	4
Gnidægthed, våd, afsmitning, 250 gnidninger	DIN EN ISO 11640	2-3
Gnidægthed, sved, farveændringer, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	4-5
Gnidægthed, sved, afsmitning, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640/41	3-4
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644	6,0 N/10mm
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥200.000

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117-2013 section 1