

## DAKOTA – Original BMW Autolæder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,0 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 0,9-1,3 mm

Råvarer: Europæiske råhuder

Garvning: Kromfri

	Metode	Testresultat
Gnidægthed, tør, 2.000 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, sved, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	≥30.000
Overfladeægthed	ISO 11644	≥3,0 N/cm
Lysægthed	VDA 75202 Xenotest	6-7

Kromfri og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.  
DAKOTA er kromfri (FOC) og overholder standard for REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021 – 1/2,

BS 5852 Crib 5

IMO-Res. A 652 (16)

ÖNORM B3825 hardly inflammable

ÖNORM B3800 Smoke density / Dripping

DIN 5510-2 "Papierkissen-Test"

California T.B. 117-2013 section 1