

NORFOLK Kernelæder – Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 1,45 m²

Tykkelse: 2,6-3,6 mm

Råvarer: Europæiske råvarer

Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Gnidægthed, tør, 200 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3-4

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852

California T.B. 117-2013 section 1