

## PALOMA – Let Korrigeret Semi Anilin

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,8 m<sup>2</sup>

Tykkelse: 1,0-1,2 mm

Råvarer: Europæiske råvarer

Garvning: Kromfri

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	≥6
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, sved, 50 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Bøjningsholdbarhed	DIN EN ISO 5402	30.000
Trækstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N/mm
PH-værdi	DIN ISO 4045	≥3,5
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644 / 5402	≥2,5 N/cm

Kromfri og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.  
PALOMA er kromfri (FOC) og overholder standard for REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 Crib 5

ÖNORM B 3800

DIN 5510-2 "Papierkissen-Test"

ÖNORM B3825 hardly inflammable

IMO-Res. A652 (16)

California T.B 117-2013 section 1