

REGINA – Let Korrigeret Semi Anilin

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 5,2 m²

Tykkelse: 1,2-1,4 mm

Råvarer: Narvlæder af europæiske råhuder

Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Lysægthed	UNI EN ISO 105-B02	≥4
Gnidægthed, tør, 500 gnidninger	UNI EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, våd, 150 gnidninger	UNI EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, sved, 50 gnidninger	UNI EN ISO 11640	≥3
Overfladeægthed	UNI EN ISO 11644: 2009	6,1 N/Cm
Bøjningsholdbarhed	UNI EN ISO 5402	≥20.000
Rivstyrke	UNI EN ISO 3377-1	≥20N

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1990 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117-2013 section 1