

## SILK – Anilin læder

### Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,5 m<sup>2</sup>  
Tykkelse: 1,0-1,2 mm

Råvarer: Europæiske råhuder  
Garvning: Krom

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02 / IUF 402	3
Gnidægthed, tør, 100 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, våd, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Gnidægthed, sved, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥4
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1 / IUP 40	≥20 N/cm
Flexometer	DIN EN ISO 5402-1 / IUP 20	≥30.000
Overfladeægthed	DIN EN ISO 11644 / IUF 470	≥3,50 N/cm

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.  
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

#### **Brandtest:**

Artiklen opfylder krav i.h.t.:  
BS5852:1979 UK Match & Cigarette test  
California T.B. 117-2013 section 1  
UNI EN ISO 1021