

SYDNEY – Let Korrigeret Semi Anilin

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,2 m²

Tykkelse: 0,9-1,1 mm

Råvarer: Narvlæder af Australske, New Zealandske eller europæiske råvarer.

Garvning: Krom

| | Metode | Testresultat |
|---------------------------------|------------------------------|--------------|
| Lysægthed | IUF 402 / DIN EN ISO 105-B02 | 5 |
| Gnidægthed, tør, 500 gnidninger | IUF 450 / DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Gnidægthed, våd, 150 gnidninger | IUF 450 / DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Gnidægthed, sved, 80 gnidninger | IUF 450 / DIN EN ISO 11640 | ≥4 |
| Overfladeægthed | IUF 470 / DIN EN ISO 11644 | 3,5 N/Cm |
| Rivstyrke | IUP 40 / UNI EN ISO 3377-1 | ≥20 N |
| Bøjningsholdbarhed | IUP 20 / DIN EN ISO 5402 | 30.000 |

Kromgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.
Læderet overholder alle grænser og normer for krom VI og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS5852 1991 Sec. 4 NI/0-1,

California T.B.117-2013 section 1