

IMPERIA – Anilin læder

Tekniske data

Gennemsnitsstørrelse: 4,8 m²

Tykkelse: 1,3-1,5 mm

Råvarer: Europæiske tyrehuder

Garvning: Majsgarvet (krom- og metalfri)

	Metode	Testresultat
Lysægthed	DIN EN ISO 105-B02	2/3
Gnidægthed, tør, 80 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, våd, 20 gnidninger	DIN EN ISO 11640	≥3
Gnidægthed, sved80 alkaline Ph 8	DIN EN ISO 11640	≥3
Rivstyrke	DIN EN ISO 3377-1	≥20 N
Flexometer	DIN EN ISO 5402-1	20.000 no cracking

Majsgarvet og fremstillet uden brug af PCP og CFC, som er skadeligt for miljøet.

Læderet overholder alle grænser og normer for krom- og metalfri garvning, og REACH-erklæringen.

Brandtest:

Artiklen opfylder krav i.h.t.:

UNI EN ISO 1021-1/2

BS 5852/0 - Cigarette test

BS 5852/1 – Match test

BS 5852 Crib 5

California T.B. 117-2013 section 1